

## Pflegeanleitung für Beläge aus **Feinsteinzeug** bei starker Beanspruchung z.B. in Supermärkten, Autohäusern u.a. gewerblichen Objekten

Richtig gepflegte Feinsteinzeugfliesen sind problemlos und erfordern wenig Unterhaltsaufwand.  
Bitte beachten Sie nachstehende Empfehlungen.

### 1. Bauschlussreinigung

Sobald Kleber und Fugenmaterial ausgehärtet sind, den Belag mit Lithofin KF Zementschleierentferner (bis ca. 1:4 verdünnt) reinigen. Dies gilt für alle Oberflächen, da auch leichter (unsichtbarer) Zementschleier das Anhaften von Schmutz erhöht und die Pflege erschwert. Bei kunststoffhaltigen Verfugungen können Rückstände bleiben, diese entfernen Sie mit Lithofin KF Intensivreiniger (unverdünnt, ca. 20 Min einwirken lassen). Unterstützen Sie die Wirkung durch Scheuern mit weißen Pads bei polierten Flächen, mit grünen Pads bei rauen, matten Flächen.

### 2. Zusätzliche Schutzimprägnierung

**Polierte Oberflächen** werden nach der Bauendreinigung mit Lithofin KF Schutzimprägnierung behandelt. Dadurch wird die Oberfläche abweisend ausgerüstet und Fleckbildung durch ölige oder fettige Verschmutzungen vermieden.

**Strukturierte (Natur-) Oberflächen** wegen ihrer Verschiedenheit nur nach Test an Probefläche imprägnieren.

### 3. Unterhaltspflege

Alle Fliesenbeläge brauchen regelmäßige Pflege. Dazu dem Wasser einen speziellen wirksamen Reiniger als Wischwasserzusatz begeben.

#### täglich:

Dem kalten oder lauwarmen Wischwasser ca. 200ml **Lithofin KF Intensivreiniger** pro 10 Liter Wasser zugeben. Damit lässt sich der anfallende Schmutz leicht und vor allem vollständig entfernen.

**Verfahren:** Mit nassem Tuch den Boden wischen, ca. 10 Min einwirken lassen. Starke Verschmutzungen evtl. bürsten. Danach mit ausgewrungenem Tuch die Reinigerlösung aufnehmen.



#### bei Bedarf:

Stark beanspruchte Beläge brauchen gelegentlich eine Grundreinigung. Dem kalten oder lauwarmen Wasser **Lithofin KF Intensivreiniger** (je nach Verschmutzung bis zu 1 Liter pro Eimer) zugeben, auftragen und mit Schrubber verteilen; ca. 10-20 Minuten einwirken lassen, zwischendurch bürsten und nicht antrocknen lassen. Danach aufnehmen und evtl. mit sauberem Wasser nachwischen.

**maschinelle Reinigung:** **Lithofin KF Intensivreiniger** kann auch in Reinigungsautomaten (Scheuersaugmaschinen) verwendet werden. Dosierung ca. 0,3-0,4 Liter pro 10 Liter Wasser, ausreichend für ca. 100-150m<sup>2</sup> Fläche. Bei Bedarf kann ein Entschäumer eingesetzt werden. Wichtig: Die Flächen sollen gut nass werden und die Reinigerlösung Zeit zum Lösen des Schmutzes haben.

**Hinweis:** Der Kalkanteil des verwendeten Wassers kann zu einem Grauschleier auf der Oberfläche führen. Führen Sie daher 2-4mal pro Jahr eine Reinigung mit Lithofin KF Sanitärreiniger (1:20 verdünnt) durch.

**Bitte beachten:** Flächen während der Trocknung nicht begehen. Keine fett- oder wachshaltigen Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, diese bilden Beläge und führen zu erhöhter Schmutzhaftung, zum Entstehen von Schmutzschichten und zur Reduzierung der Rutschsicherheit. Bei polierter Oberfläche alle Produkte nur sparsam dosieren um Streifenbildung zu vermeiden. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung der Produkte.

### 5. Fleckentfernung

Besondere Verschmutzungen erfordern eine gezielte Reinigung. Kalkablagerungen, Rostflecken: mit Lithofin KF Sanitärreiniger. Maschinenöl, Farbe, Harze, Tinte, Teer, Gummistreifen, Schuhabrieb: mit Lithofin LÖSEFIX. In besonders hartnäckigen Fällen erleichtert die zusätzliche Verwendung von Lithofin Abra-CLEAN das Reinigen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (11c-D3.14hps).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das  
**LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20**

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

### ■ Die professionelle Lösung

**Herstellung und Vertrieb:** LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · [www.lithofin.com](http://www.lithofin.com)  
**Vertrieb für Österreich:** ARDEX Baustoff GmbH · A-3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · Fax 027 54 2490 · E-Mail: office@ardex.at  
**Vertrieb für die Schweiz:** LITHOFIN Schweiz AG · CH-5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · Telefax 0 56 2 03 18-51